

Lizenzvereinbarung mit „ARA“ Nr. 197 – UID Nr. ATU 19133408 – Handelsgericht Wien FN 116435d

Quarzsand 0,4-0,8 mm
Filtersand
Datenblatt

entspricht der EN 12904
Produkte zur Aufbereitung von
Wasser für den menschlichen Gebrauch

Quarzsand ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Der Quarzsand wird attritiert, gewaschen, hydroklassiert, gesiebt und ist von Kalk und organischen Verunreinigungen befreit. Durch laufende Kontrollen garantieren wir eine hohe und gleichmäßige Qualität.

Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz. Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen. Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Korngrößenverteilung

Siebrückstand in Gew.-%

Körnung in mm	Richtwert	Toleranz
0,900	1	max.5
0,800	3	
0,710	28	min.90
0,500	49	
0,400	15	
0,355	3	max.5
<	1	

Chemische Analyse (Gew.-%)

SiO₂ > 96,0

Physikalische Eigenschaften

Schüttgewicht	1,5 t/m ³
Dichte	2,65 t/m ³
Härte	7 Mohs
Restfeuchte	< 0,2

Lieferform: trocken (feuergetrocknet)
Lose, abgesackt in Papier- oder PE Säcken, foliert auf Palette
Big Bags

Reklamationen können nur anerkannt werden, wenn diese innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen
Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile Mödling. – Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung Eigentum des Lieferwerkes
Bankverbindung: Raiffeisenbank Perchtoldsdorf, Filiale Gießhübl, Kto. 12.006.607, Postsparkasse 7325874, Hans Eckard